



MŰSZAKI ADATLAP

MEKOL SPECIAL

Fa és papír diszperziós ragasztó

LEÍRÁS

A MEKOL SPECIAL ragasztót, polivinilacetát diszperzió és adalékok keverékéből készült. Elsősorban kézi csapragasztásra alkalmas, de alkalmazható fa, papír, hullámkarton ragasztására is porózus és nem porózus felületeken.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A ragasztó felhasználható:

- szélességi és vastagsági ragasztásra
- szerelési ragasztásra
- papír, karton és textil ragasztásra

A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI

Kötőanyaga

Szin

Kötési idő

Viszkozitás 20°C-on

(ISO 2555 - Brookfield RVT, ors. **4/20** ford./perc)

pH érték (ISO 976)

Krétá pont

Jelölés

polivinilacetát polimer vizes diszperziója

feher, a szárazfilm áttetsző

közepesen gyors

4 500 - 7 500 mPas

kb. 4,5

kb. 5°C

nem szükséges, nincs a veszélyes anyagok közé besorolva

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A ragasztót a tisztá és a száraz felületére csak az egyik oldara és egy rétegben visszük fel 150 – 200 g/m² mennyiségben. A préselési idő a munkafeltélektől, a fa típusától függ és ennek alapján a következő 4 – 40 perc. A préselési nyomás 0,2 – 0,7 N/mm².

Optimális ragasztási feltételek:

A ragasztandó anyagok és környezet munkahőmérséklet 18 - 20°C

Relatív páratartalom 60 - 70 %

A faanyag nedvességtartalma 8 - 12 %

Ha a ragasztandó faanyag nedességtartalma magasabb, vagy nagyobb mennyiségű ragasztót kívánunk felhordani és/vagy a javasoltnál alacsonyabb a munkahőmérséklet, meg kell hosszabbítani a préselési időt.

A ragasztót nem szabad 15°C alatti hőmérsékleten használni! További megmunkálás a ragasztott felületen 24 óra száradás után végezhető.

KISZERELÉS

500 gr-os műanyag flakkonban forgalmazzuk a felhordásra alkalmas toldalékkal.

TÁROLÁS

Eredeti zárt csomagolásban +5° és +25°C közötti hőmérsékleten. Fagyérzékeny! Az előírás szerint tárolt termék legalább 18 hónapig felhasználható.

A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások, gyakorlati alkalmazás az alapja.

Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereiket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A próbakísérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is.

Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörülmények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat, vagy más körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget.