



MŰSZAKI ADATLAP

PARKETOLIT 1513**diszperziós parketta ragasztó****LEÍRÁS**

A PARKETOLIT 1513 oldószermentes, DIN 281 szabványnak megfelelő, diszperziós ragasztó hagyományos és lamellás parketta ragasztására. A ragasztó felhasználásra kész termék.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A ragasztót építőiparban a hagyományos és lamellás parketta cement esztrihre történő használatra ragasztására. A ragasztó felhasználásra kész termék. Nem ajánljuk tölgy, vagy egzóta fákból készült parketták lerakására. Utóbbiakhoz 2 komponensű ragasztót ajánlunk, a Parketolit 1550, vagy Parketolit 1555 típusokat.

A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI

Szín	tölgyutánczat
Viszkozitás 20°C-on (Brookfield; ors. 7/20 ford./perc, ISO 2555)	70 000 - 85 000 mPa s
Szárazanyagtartalom (ISO 1625)	min. 72 %
Felhordási mód	lapátocskával
Kiadósság	700 - 900 g/m ² 800 - 1000 g/m ²
Nyíttott idő 20°C-on, 50 - 65 %-os relatív páratartalom mellett	15 - 20 perc
<ul style="list-style-type: none"> • lapátocskával B3 • lapátocskával 23/48 	víz
Tisztítás	nem szükséges, mert nincs a veszélyes anyagok közé besorolva
Jelölés	

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A ragasztót száraz, egyenes és felhordás előtt portól és foltoktól megtisztított felületre visszük fel. Az erősen pórusos alapot előzetesen PARKETOLIT PR 15. A bevonatnak a ragasztó felhordása előtt teljesen száraznak kell lennie.

A ragasztót használat előtt alaposan felkeverjük. Fogazott lapátocskával egyenletesen felvisszük az alapra. A parkettát a friss ragasztóra nyomással vagy enyhe ütögetéssel ráillesztjük.

Optimális munkafeltételek:

A helyiség hőmérséklete	20 - 25°C (15° és 25°C közötti hőmérséklet is megengedett)
A helyiség relatív páratartalma	50 - 65 % (40 - 65 % is megengedett)
A cementalap nedvességtartalma	max. 3 % gravimétrikus módszer szerint
A fából készült alap és a parketta nedvességtartalma	max. 2 % karbid (CM) módszer szerint 8 - 12 %

KISZERELÉS

A ragasztót 7 és 25 kg műanyag csomagolásban szállítjuk.

TÁROLÁS

Eredeti zárt csomagolásban +5° és 25°C közötti hőmérsékleten FAGYÉRZÉKENY! Az előírás szerint tárolt termék legalább 18 hónapig felhasználható.

A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások, gyakorlati alkalmazás az alapja.

Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereiket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A próbákisérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is.

Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörülmények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat, vagy más körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget.