



MŰSZAKI ADATLAP

TERMOKOL 2305

Olvadék ragasztó

LEÍRAS

A TERMOKOL 2305 termoplasztikus, granulált olvadék ragasztó.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- nagyon gyors papír és karton ragasztás, kartondobozok gyártása és lezárása.

A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI

Kötőanyaga	etilen-vinilacetát kopolimer
Szin	sárga
Viszkozitás ASTM D-3236 150°C-on	900 - 1.200 mPa s
Olvadáspont ASTM E-28	100 - 110°C
FDA	21 CFR 175.105
A nyitott idő	2 - 4 másodperc

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

a ragasztó felhordása	szórással, tárcsával, hengerrel
a munkahőmérséklet	150 - 180°C

Előfordulhat, hogy a termosztát nem a valós értéket mutatja, javasoljuk a ragasztó hőmérsékletének a felhordó hengernél történő rendszeres ellenőrzését.

A ragasztó túl alacsony hőmérséklete nem megfelelő ragasztást eredményes, a túl magas hőmérséklet pedig tönkreteszi a ragasztót.

TISZTÍTÁS

A felhordó eszköz tisztítására a MITOSOL 2000-t ajánljuk.

KISZERELÉS

műanyag zsákokban 25 kg nettó

TÁROLÁS

Száraz és hűvös helyiségben tároljuk.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁGVÉDELLEM

A termékre vonatkozó részletes adatok a biztonsági lapban található, melyet kérésére megküldünk.

A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások, gyakorlati alkalmazás az alapja.

Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A próbakísérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is.

Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörülmények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat, vagy más körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget.